

**EVEX ST-1****ЭВЕКС СТ-1**

Описание	Фактурная водно-дисперсионная краска для наружных и внутренних работ
Область применения	Краска предназначена для устройства декоративных фактурных покрытий на минеральных основаниях при наружных и внутренних работах. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, гипсокартонные, оштукатуренные и др. минеральные основания, а также на прочные поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальный размер зерна	0,8 мм
Расход на 1 слой	От 0,7-1,5 кг/м ² в зависимости от фактуры создаваемого покрытия и свойств подложки
Время высыхания	от пыли - 2 часа Полное высыхание – через 48 часов
Плотность	Около 1,8 г/см ³
Сухой остаток	Около 70%
Разбавитель	Вода
Блеск	Матовая
Термостойкость	+70 ⁰ С в воздушно-сухой среде
Цветовая карта	Monicolor Nova, RAL
Предварительная подготовка	Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски основание



рекомендуется обработать грунтовкой в зависимости от типа основания. Основание под нанесение Evex ST-1 с последующим созданием фактуры «Короед», «Дождь» или аналогичных рекомендуется загрунтовать грунтом под декоративные штукатурки того же оттенка, что и фактурная краска.

Нанесение

При необходимости разбавляется водой до 5% по объему. Перед применением краску тщательно перемешать. Сразу после нанесения краски, поверхности придается необходимая фактура при помощи шпателя, трафарета или резинового валика.

Очистка инструмента

Малярные инструменты очищают водой.

Фасовка

9 кг, 18 кг; 30 кг

Транспортирование

При температуре выше 0⁰C в плотно закрытой таре

Хранение

Срок хранения в невскрытой заводской таре 12 месяцев со дня изготовления

Охрана труда

Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Утилизация

Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.