

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

15.01.19. (2)

F 07 3802

Holzer Bodenfarbe

Хольцер Боденфарбе

Описание

Полуматовая эмаль на основе акрилового сополимера с прекрасной стойкостью к маслам, антифризам, кислотам и щелочам.

Область применения

Эмаль предназначена для окрашивания минеральных поверхностей пола внутри и снаружи помещений.

Применяется для устройства стойких цветных покрытий в жилых и промышленных помещениях. Например, на паркингах, складских помещениях, ступенях, лестничных клетках, полах в местах общего пользования. Подходит для окрашивания открытых террас, лестничных маршей.

Пригодные основания

Бетонные и цементные в возрасте более 3 суток, а также другие прочные минеральные поверхности. Деревянные, в том числе ранее окрашенные алкидными, алкид-уретановыми и другими прочными эмалями.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Базовые Цвета

Серый / RAL 7001
Коричневый / RAL 8023
Бежевый / RAL 1000
Зеленый / RAL 6018

Расход на: первый слой второй слой

около 120-170 г/м²
около 70-90 г/м²

Возможность нанесения второго слоя (при +20°C и относительной влажности 50%):

Через 1 час

Перетир	Около 40 мкм
Адгезия к бетону в возрасте 3 суток	1 балл
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Растворитель	вода
pH	Около 8,5
Плотность для: базы А	около 1,25 г/см ³
базы В	около 1,20 г/см ³
базы С	около 1,15 г/см ³
Цветовая карта	4 базовых цвета, Nova 2024, RAL Classic, NCS
Базы для колеровки	А, В и С
Предварительная подготовка поверхности и требования к основанию	<p>Основание должно отвечать требованиям СП 29.13330.2011 и СНиП 3.04.01-87. Прочность основания на сжатие должна быть не менее 10 МПа. Поверхность должна быть сухой чистой и прочной, без отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Непрочные краски, минеральные стяжки необходимо удалить полностью. Прочные старые лакокрасочные покрытия зашлифовать. Поверхности, загрязненные маслами, жирами и другими промышленными отходами, очистить механически или с применением специальных средств. Трещины и выбоины предварительно расшить, обеспылить, а затем загрунтовать Holzer Bodengrund.</p> <p>Для получения лучшего результата минеральные бетонные или цементные основания необходимо обработать грунтом Holzer Bodengrund.</p>
Условия при работе	Температура основания, воздуха и краски перед применением должна быть от +5°С до +30°С, а относительная влажность воздуха не более 80%. Не наносить под прямыми лучами

солнца, при сильном ветре, на замерзшее основание.

Подготовка материала

Непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости разбавляется водой до 5% по объему для первого слоя. Окончательный слой наноситься без разбавления.

Нанесение

Валиком, кистью или распылением.

Очистка инструмента

Малярные инструменты очищают водой.

Фасовка

Пластиковые ведра 2,5 и 10,0 литров

Транспортирование

При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре.

Хранение

Срок хранения в не вскрытой заводской таре 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность

Краска негорючая, пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Утилизация

Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы. Пустую тару можно утилизировать как бытовой мусор.