

Цвет	белый
Время сушки перед формированием фактуры	около 15 мин
Устойчивость к дождю (20°C, влажность не более 60 %)	через 48 часов
Адгезия к бетону	не менее 0,4 МПа
Морозостойкость	100 циклов
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Температура эксплуатации	-50 до +65 °С
Растворитель	вода
pH	9,0-9,5
Плотность	около 1,8 г/см ³
Цветовая карта	Holzer Façade, Monicolor Nova 2024, RAL, NCS
Базы для колеровки	A/B и C
Предварительная подготовка поверхности	<p>Поверхность должна быть сухой чистой и прочной, без отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Краску на известковой основе и меловую побелку, а также непрочные водно-дисперсионные краски, минеральные штукатурки необходимо удалить полностью. Поверхности, загрязненные маслами, жирами и другими промышленными отходами, очистить механически или с применением специальных средств.</p> <p>Перед нанесением штукатурки основание следует обработать специальным грунтом под декоративные штукатурки Holzer Silak-Sil Quarzgrund. В случае применения грунта Holzer Silak-Sil Quarzgrund под последующее колерованное покрытие, он должен быть также заколерован в тон штукатурки.</p>

Условия при работе

Температура основания, воздуха и штукатурки перед применением должна быть от +5°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%. Не наносить на замерзшее основание. Не наносить под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре или тумане.

Подготовка материала

Непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах.

Нанести штукатурку сплошным слоем с помощью кельмы или шпателя из нержавеющей стали в направлении снизу-вверх или специальным распылителем для структурных зернистых штукатурок. Разровнять и снять излишки до достижения слоя на толщину зерна. В течение 10-15 минут после этого структурировать пластиковым или полиуретановым шпателем, или кельмой в горизонтальном, вертикальном направлении или по кругу. Рисунок покрытия зависит от направления затирки штукатурки и инструмента.

Нанесение

При нанесении штукатурки необходимо соблюдать правило «мокрого края» (техника «мокрое по мокрому») для достижения равномерной структуры и цвета покрытия.

При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал от одной партии или смешивать материалы от разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.

Очистка инструмента

Малярные инструменты очищают водой.

Фасовка

16 и 25 кг

Транспортирование

При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре

Хранение

Срок хранения в не вскрытой заводской таре 24 месяца со дня изготовления

Охрана труда

Штукатурки пожаро- и взрывобезопасны, не имеют неприятного запаха. Не смешивать с другими штукатурками.

Утилизация

Остатки штукатурок не выливать в канализацию и водоемы.