

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

10.02.14. (1)

SP 01 17401

### Holzer Strukturputz R 15/R 25/K 15 /K 25

### Хольцер Структурпутц Р 15/ Р 25/ К 15/ К 25

#### Описание

Готовая к применению структурная штукатурка на основе акриловых сополимеров для создания декоративных покрытий с зернистой и бороздчатой фактурой внутри и снаружи помещений.

#### Область применения

Применяется в качестве декоративного финишного покрытия для:

- ✓ Систем скрепленной теплоизоляции
- ✓ Бетонных плит без покрытия
- ✓ Гладких выравнивающих цементных или гипсовых штукатурок
- ✓ Монолитного бетона без покрытия
- ✓ Несущих оснований, покрытых матовыми водно-дисперсионными красками

Не подходит для поверхностей с высолами или пораженных плесенью.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование продукта	Структура	Размер зерна, мм	Расход, кг/м <sup>2</sup>
Holzer Strukturputz R 15	Короед	1,5	2,3-2,5
Holzer Strukturputz R 25	Короед	2,5	2,8-3,0
Holzer Strukturputz K 15	Камешковая	1,5	2,4-2,6
Holzer Strukturputz K 25	Камешковая	2,5	3,3-3,5

<b>Цвет</b>	белый
<b>Время сушки перед формированием фактуры</b>	около 15 мин
<b>Устойчивость к дождю (20°C, влажность не более 60 %)</b>	через 24 часа
<b>Адгезия к бетону</b>	не менее 0,4 МПа
<b>Морозостойкость</b>	100 циклов
<b>Температура применения</b>	от +5 до + 30 °С
<b>Температура эксплуатации</b>	-50 до +65 °С
<b>Растворитель</b>	вода
<b>pH</b>	8,0-8,5
<b>Плотность</b>	около 1,8 г/см <sup>3</sup>
<b>Цветовая карта</b>	Monicolor Nova 2024, RAL, NCS
<b>Базы для колеровки</b>	A/B
<b>Предварительная подготовка поверхности</b>	<p>Поверхность должна быть сухой чистой и прочной, без отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Краску на известковой основе и меловую побелку, а также непрочные водно-дисперсионные краски, минеральные штукатурки необходимо удалить полностью. Поверхности, загрязненные маслами, жирами и другими промышленными отходами, очистить механически или с применением специальных средств.</p> <p>Перед нанесением штукатурки основание следует обработать специальным грунтом под декоративные штукатурки Holzer Quarzgrund. В случае применения грунта Holzer Quarzgrund под последующее колерованное покрытие, он должен быть также заколерован в тон штукатурки.</p>

**Условия при работе**

Температура основания, воздуха и штукатурки перед применением должна быть от +5°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%. Не наносить на замерзшее основание. Не наносить под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре или тумане.

**Подготовка материала**

Непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах.

Нанести штукатурку сплошным слоем с помощью кельмы или шпателя из нержавеющей стали в направлении снизу вверх или специальным распылителем для структурных зернистых штукатурок. Разровнять и снять излишки до достижения слоя на толщину зерна. В течение 10-15 минут после этого структурировать пластиковым или полиуретановым шпателем или кельмой в горизонтальном, вертикальном направлении или по кругу. Рисунок покрытия зависит от направления затирки штукатурки и инструмента.

**Нанесение**

При нанесении штукатурки необходимо соблюдать правило «мокрого края» (техника «мокрое по мокрому») для достижения равномерной структуры и цвета покрытия.

При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал от одной партии или смешивать материалы от разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.

**Очистка инструмента**

Малярные инструменты очищают водой.

**Фасовка**

16 и 25 кг

**Транспортирование**

При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре

**Хранение**

Срок хранения в не вскрытой заводской таре 24 месяца со дня изготовления

**Охрана труда**

Штукатурки пожаро- и взрывобезопасны, не имеют неприятного запаха. Не смешивать с другими штукатурками.

**Утилизация**

Остатки штукатурок не выливать в канализацию и водоемы.