

10.02.14. (2)

SP 011 1822

## Holzer Strukturputz K 15/K 25 Хольцер Структурпутц К 15/К 25 «Камешковая»

### Особенности:

- паропроницаемая
- атмосферостойкая
- для систем скрепленной теплоизоляции
- колеруется



**Состав декоративный штукатурный на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями**

**Описание:** акриловая декоративная штукатурка на основе акрилового сополимера для создания декоративных покрытий с зернистой фактурой. Готовая к применению.

**Область применения:** применяется в качестве декоративного покрытия для:

- систем фасадных теплоизоляционных композиционных
- минеральных фасадов зданий
- стен внутри помещений

**Пригодные основания:** армированный выравнивающий слой в системах теплоизоляции фасадов в возрасте не моложе 3 суток, цементные штукатурки в проектном возрасте, сборный и монолитный бетон в возрасте более 3 месяцев, цементно-стружечные плиты, закрепленные согласно рекомендации производителя. Не подходит для поверхностей с высолами или пораженных плесенью.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование продукта	Размер зерна, мм	Расход, кг/м <sup>2</sup>
Holzer Strukturputz K 15	1,5	2,4-2,6
Holzer Strukturputz K 25	2,5	3,2-3,5

**Цвет:** белый

**Состав:** водная дисперсия акрилового сополимера с минеральными наполнителями, армирующими волокнами и пигментами.

**Время высыхания до степени 3, не более 5 часов**

**Устойчивость к дождю:** через 24 часа

**Адгезия к бетону:** A<sub>ab</sub> 5 (не менее 1 МПа)

**Морозостойкость контактной зоны, не менее F<sub>к</sub> 100 (100 циклов)**



**Коэффициент паропроницаемости:** не менее 0,02 мг/(м\*ч\*Па)

**Температура применения:** от +5 до + 30 °С

**Температура эксплуатации:** от -50 до +70 °С

**Плотность:** около 1,8 г/см<sup>3</sup>

**Цветовая карта:** Holzer Façade, Monicolor Nova 2024, RAL, NCS

**Базы для колеровки:** А/В и С

*Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.*

*Расход материала зависит квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте*

**Предварительная подготовка поверхности:** основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность должна быть сухой чистой и прочной, без отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Непрочные водно-дисперсионные краски, минеральные штукатурки необходимо удалить полностью. Поверхности, загрязненные маслами, жирами и другими промышленными отходами, очистить механически или с применением специальных средств. Перед нанесением штукатурки основание следует обработать специальным грунтом под декоративные штукатурки Holzer Quarzgrund. В случае применения грунта под последующее колерованное покрытие, он должен быть также заколерован в тон штукатурки.

**Условия при работе:** на здании должны быть установлены кровля, водостоки, отливы. Температура воздуха и штукатурки перед применением должна быть от +5 до +30°С, а относительная влажность воздуха не более 80%. В течение 3 суток после окончания работ температура должна поддерживаться в указанном диапазоне.

При работе на фасадах строительные леса необходимо защитить от ветра, дождя и солнца фасадными сетками.

Не наносить на покрытое снегом или замерзшее основание. Не наносить под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре или тумане.

**Подготовка материала:** непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах.

**Нанесение:** нанести штукатурку сплошным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали в направлении снизу-вверх или специальным распылителем для структурных зернистых штукатурок. Разровнять и снять излишки до достижения слоя на толщину зерна. После того как материал перестанет прилипать к инструменту легкими движениями по кругу структурировать пластиковой или полиуретановой кельмой. При нанесении штукатурки необходимо соблюдать правило «мокрого края» (техника «мокрое по мокрому») для достижения равномерной структуры и цвета покрытия. При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал от одной партии или смешивать материалы от разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.



**Упаковка:** пластиковые ведра 25 кг.

**Транспортирование:** при температуре выше 0°C в плотно закрытой таре на поддонах.

**Хранение:** срок хранения в невскрытой заводской таре 24 месяца со дня изготовления. Хранить при температуре от +5 до +30°C, исключая прямое попадание солнечных лучей.

После вскрытия не до конца использованный продукт необходимо хранить в плотно закрытой таре и использовать как можно быстрее.

**Безопасность:** материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими штукатурками.

**Утилизация:** остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

*При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.*

*При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.*

