

11.03.21. (1)

O 05 7404

## Boden-öl

### Масло для пола и лестниц

#### Особенности:

- не образует пленку
- шелковисто-матовое
- отталкивает воду и грязь
- высокая стойкость к истиранию и нагрузкам
- не требует шлифовки при обновлении

Защитное покрытие для деревянных полов и лестниц.

Твердое масло для пола и лестниц *HOLZER Boden-Öl* – декоративное полупрозрачное защитное покрытие на основе натуральных масел и восков для любых пород древесины. Предназначено для обработки всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, штучного паркета, пробки), а также для мебельных поверхностей. За счет повышенного содержания восков обладает повышенной устойчивостью к истиранию. Проникая в поры древесины, создает дышащую износостойчивую поверхность, придавая ей грязе- и водоотталкивающие свойства. Снижает вероятность разбухания и усушки древесины. В процессе эксплуатации не трескается и не шелушится.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**Расход при двухслойном нанесении:** около 16 м<sup>2</sup> с 1 литра

**Плотность:** около 0,9 г/см<sup>3</sup>

**Блеск:** шелковисто-матовый

**Время высыхания:** 8-12 часов

**Необходимое количество слоев:** 2

**Состав:** натуральные растительные масла и воски, алифатические углеводороды, сиккатив.

*Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.*

*Расход материала зависит квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте*

**Предварительная подготовка поверхности:** поверхность древесины должна быть сухой (влажность не более 18%), очищенной от грязи и пыли. Старое пленкообразующее или лаковое покрытие удалить полностью. Поверхность древесины необходимо предварительно зашлифовать вручную или шлифовальной машинкой с использованием шлифовальной бумаги зернистостью Р 120-150 для полов, Р200-220 – для мебели. Шлифование проводить вдоль волокон древесины, не



оставляя царапин. Цветное масло может подчеркнуть данные дефекты. После шлифовки тщательно удалить с поверхности пыль при помощи ветоши.

Поверхности из мягких пород дерева необходимо предварительно обработать грунтом-антисептиком Holzer Grund Ol для защиты от биопоражения.

**Важно!** Финальный оттенок окрашенной поверхности зависит от исходного цвета древесины. Рекомендуется делать пробное окрашивание.

**Применение:** Масло готово к применению. Не разбавлять. Перед началом работ масло необходимо тщательно перемешать. При использовании материала от разных партий на одной поверхности во избежание возможного разнотона рекомендуется смешать их вместе в большой емкости. Температура основания и масла перед нанесением должна быть не ниже +12°C. Нанести тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти с жесткой щетиной, ветоши или специальной щетки для пола. По возможности до начала монтажа нанести один слой масла со всех сторон изделия.

Равномерно распределить масло по поверхности, втереть в дерево. При правильном нанесении на поверхности не должно быть подтеков и наплывов. Через 15-30 минут после нанесения убрать излишки невпитавшегося масла ветошью, во избежание образования неоднородного покрытия. Тем же способом через 8-12 часов нанести второй слой. После полного высыхания финишного слоя полы рекомендуется отполировать

При обновлении покрытия достаточно нанесения одного слоя.

Пешее перемещение по обработанной поверхности возможно через 24 часа, но окончательная прочность наступает через 7-14 суток. В течение этого срока следует предохранять поверхность от влаги, мытья с моющими средствами, загрязнений и чрезмерных нагрузок.

При проведении работ и высыхании масла внутри помещений обеспечить хорошую вентиляцию. Расход масла зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа окрашивания, квалификации исполнителя работ и других факторов. При окрашивании рифленной или грубо обработанной древесины расход масла может существенно увеличиваться.

**Очистка инструмента:** сразу после использования инструменты промыть растворителем (уайт-спирит).

**Упаковка:** металлические банки и ведра объемом 0,1 л, 0,75 л, 2,5 л, 10 л.

**Гарантия и хранение:** срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке в сухом прохладном помещении – 5 лет с момента изготовления. Транспортировать и хранить при температуре от -50 до +40 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. Во вскрытой банке на поверхности может образовываться пленка. Перед повторным применением ее необходимо удалить.

**Безопасность:** хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в глаза и на открытые участки кожи, не проглатывать. При попадании в глаза немедленно обратиться к врачу и показать этикетку. При внутренних работах использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. За счет содержания натуральных компонентов – может вызвать аллергическую реакцию. Обеспечить защиту рук при использовании продукта.



**ВНИМАНИЕ!** Ветошь, пропитанную маслом, сразу после использования полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (опасность самовозгорания). Масло является горючим, но не самовоспламеняющимся материалом. Пустую тару упаковать в полиэтиленовые пакеты и отправить в мусоросборник.

*При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.*

*При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.*

