

07.12.19. (1)

F 07 2256

EVEX КМО Интерьерная ЭВЕКС КМО Интерьерная

Особенности:

- пожаро- и взрывобезопасна
- имеет сертификат на группу НГ
- паропроницаемая
- без запаха



Описание: негорючая краска на основе калиевого жидкого стекла.

Область применения: краска предназначена для окрашивания стен и потолков на путях эвакуации в местах скопления людей – кинотеатры, спортивные и развлекательные центры и другие помещения, где необходимо обеспечить класс пожарной опасности КМО.

Пригодные основания: бетонные в возрасте более 28 суток, а также другие прочные подготовленные минеральные поверхности. Цементные штукатурки и шпатлевки в возрасте более 3 суток. Гипсовые штукатурки и шпатлевки, ГКЛ. Не наносить на ранее окрашенные другими составами основания!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на один слой:

- по цементной или гипсовой шпатлевке – около 180 г/м²;
- по гипсокартону – около 120 г/м²;
- по цементной или гипсовой штукатурке – около 190 г/м².

Расход при двухслойном нанесении: около 350 г/м²

Состав: водный раствор калиевого жидкого стекла, пигменты, функциональные наполнители и добавки.

Класс пожарной опасности: КМО

Температура применения: +5 до + 30 °С

Максимальный размер частиц: 60 мкм

Возможность перекрашивания: через 2 часа

Полное высыхание покрытия: 24 часа

Полный набор прочности покрытия: 21 сутки

Плотность: около 1,6 г/см³

pH: 12-13

Сухой остаток: около 56%



Степень блеска: глубоко-матовая

Цветовая карта: ограниченная цветовая карта Holzer Color для силикатных покрытий. Отдельные цвета по запросу.

Базы для колеровки: база А

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Предварительная подготовка поверхности: основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся, не относящуюся к группе НГ краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Перед окрашиванием основание необходимо загрунтовать *Holzer Silikat Grund*.

Подготовка материала: непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости можно разбавить краску на 10% по объему водой, смешанной в соотношении 1:1 с *Holzer Silikat Grund*. Окончательный слой рекомендуется разбавлять не более чем на 5%.

Нанесение: валиком, кистью или распылением. Нанесение слоя краски на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

Очистка инструмента: малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые ведра 14 кг.

Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 6 месяцев со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками.

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

