

02.06.14. (1)

F 34 1540

## Белокрас Интерьерная

### Особенности:

- белоснежная
- экономичная
- влагостойкая



**Описание:** интерьерная краска на основе водной дисперсии акрилового сополимера.

**Область применения:** краска предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности.

**Пригодные основания:** полностью просохшие гипсовые, цементные или полимерные шпатлевки, минеральные штукатурки, бетонные в возрасте более 3 месяцев, кирпичные кладки, гипсокартонные поверхности и обои под покраску. Наносится также на ранее окрашенные водно-дисперсионными красками прочные поверхности.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

#### Расход на 1 слой:

- по финишной шпатлевке – около 190 г/м<sup>2</sup>;
- по гипсокартону – около 120 г/м<sup>2</sup>.

**Состав:** водная дисперсия акрилового сополимера, пигменты, функциональные наполнители и добавки.

**Температура применения:** от +5 °С до +30 °С

**Максимальный размер частиц:** 40 мкм

**Возможность перекрашивания:** через 2 часа

**Полный набор прочности покрытия:** 21 сутки

**Плотность:** около 1,47 г/см<sup>3</sup>

**pH:** 8,0-8,5

**Сухой остаток:** около 56%

**Степень блеска:** глубоко-матовая

**Колеровка:** в пастельные оттенки колеровочными красками и пастами для колеровки водно-дисперсионных красок вручную.

*Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.*



**Предварительная подготовка поверхности:** основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата впитывающее минеральное основание рекомендуется обработать грунтовкой *Evex P-200* или грунтовкой глубокого проникновения *Белокрас* в 1-2 слоя.

**Подготовка материала:** непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости для нанесения первого слоя разбавляется водой до 10% по объему.

**Нанесение:** валиком, кистью. Нанесение слоя краски на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

**Очистка инструмента:** малярные инструменты очищают водой.

**Упаковка:** пластиковые ведра 3 кг, 7 кг, 14 кг и 30 кг.

**Транспортирование и хранение:** транспортировать при температуре выше 0 °С. Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

**Безопасность:** материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами.

**Утилизация:** остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

*При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.*

*При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.*

