

10.10.20. (1)

E 12 82641

Holzer Neo ÜBEROL для различных поверхностей

Особенности:

- термостойкая
- для наружных и внутренних работ
- по металлу прямо по ржавчине
- для цветных металлов и оцинкованной стали
- высокая стойкость к ударам и царапинам
- быстрое высыхание и набор твердости
- эластичной ударопрочное покрытие
- не содержит растворителей
- без запаха



Описание: лакокрасочное покрытие для окрашивания широкого спектра вертикальных и горизонтальных поверхностей внутри и снаружи помещений на основе акрилового сополимера. Подходит для устройства стойких цветных покрытий в жилых и коммерческих помещениях.

Область применения: эмаль предназначена для высококачественного окрашивания как внутри помещений с любым уровнем влажности и эксплуатационной нагрузки, так и снаружи. Рекомендована для лечебных, школьных и детских дошкольных учреждений.

Пригодные основания: черные металлы не загрунтованные и загрунтованные; ПВХ и другие пластики; оцинкованная сталь; нержавеющая сталь; цветные металлы: алюминий, цинк, латунь, медь; бетонные и цементные в возрасте более 3 суток, а также другие прочные подготовленные минеральные поверхности; полностью просохшие гипсовые, цементные или полимерные шпатлевки, штукатурки; вновь окрашиваемые деревянные основания влажностью не более 18%; ранее окрашенные прочными не отслаивающимися эмалями деревянные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на первый слой:

- по гладкой впитывающей поверхности – около 120 мл/м²;
- по гладкой невпитывающей поверхности – около 100 мл/м².

Расход на второй слой:

- по гладкой впитывающей поверхности – около 70 мл/м²;
- по гладкой невпитывающей поверхности – около 50 мл/м².

Ориентировочный расход при двухслойном нанесении: около 180 мл/м²

Состав: специальная водная дисперсия акрилового сополимера, пигменты, ингибиторы коррозии



функциональные наполнители и добавки.

Степень блеска: полуматовая

Максимальный размер частиц: 30 мкм

Устойчивость к влажному истиранию: класс 1 (EN 13300)

Стойкость к химическим соединениям: высокая стойкость к дезинфицирующим средствам, маслам, антифризам, слабым кислотам и щелочам.

Умеренная стойкость к сильным растворителям и спиртам.

Температура применения: от + 5 до + 30 °С

Термостойкость: + 90 °С

Растворитель: вода

рН: 8,0-8,5

Плотность: для базы BW - около 1,25 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ, не менее 54%

Возможность перекрашивания: через 1 час

Готовность к эксплуатации: пешее передвижение и стойкость к мытью - через 3 дня после нанесения

Полный набор прочности покрытия: 21 сутки

Цветовая карта: Monicolor Nova 2024, RAL Classic, RAL Design, NCS

Базы для колеровки: BW – для светлых оттенков, BB – для оттенков средней насыщенности, BC – для глубоких тонов

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка ржавой металлической поверхности: удалите отслоившуюся ржавчину при помощи наждачной бумаги, металлической щетки или шлифовальной машины. Очистите поверхность моющим средством и ополосните водой, дайте высохнуть. После этого поверхность готова к окрашиванию.

Подготовка ранее окрашенной деревянной или металлической поверхности: поверхность, не имеющую видимых дефектов (отслоения, вздутия и т.п.), слегка зашлифовать, а затем очистить от пыли. Видимые дефекты полностью удалить механически. Перед началом окрашивания проверьте совместимость *Holzer NEO UBEROL* со старым лакокрасочным покрытием: нанесите *UBEROL* на небольшой участок, дайте высохнуть в течение 2 часов. Если на окрашенной поверхности появятся неоднородность толщины слоя или цветового оттенка, вздутие, то перед началом окрашивания удалите старое покрытие полностью.



Подготовка поверхностей из оцинкованной стали: новые поверхности можно окрашивать без подготовки. Старые поверхности из оцинкованной стали рекомендуется подвергнуть пескоструйной обработке или слегка зашлифовать, а затем очистить от пыли.

Подготовка поверхностей цветных металлов: поверхность слегка зашлифовать, а затем очистить от пыли.

Подготовка поверхностей из ПВХ и пластика: очистите поверхность моющим средством и ополосните водой, дайте высохнуть. Перед началом окрашивания проверьте совместимость *Holzer NEO UBEROL* с данным видом поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей: поверхность древесины не должна быть подвержена биопоражению. Древесина должна иметь влажность не более 18%. Дефекты на поверхности необходимо заделать при помощи специальных шпатлевок.

Подготовка минеральных поверхностей: поверхность механически очистить от грязи, пыли, непрочных остатков старых стяжек, масляных и жировых загрязнений. Старый бетон, непрочные стяжки, пылящие поверхности необходимо загрунтовать, например, *Holzer Bodengrund*. Горизонтальное основание должно отвечать требованиям СП 29.13330.2011, вертикальные поверхности СНиП 3.04.01-87.

Условия при окраске: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной, водостойкой. Температура основания, воздуха и эмали перед применением должна быть не менее +5°C и не более +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%.

Нанесение: перед применением краску тщательно перемешать миксером на низких оборотах. При необходимости краску можно разбавить до 10% чистой водой и снова перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. При окрашивании необходимо соблюдать правило «мокрого края», не допуская высыхания слоя краски при окрашивании поверхности от одного угла до другого. Окрашивание деревянных досок производить кистью по направлению вдоль доски.

Очистка инструмента: малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: банка 0,9 л; ведро 4,5 л.

Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0 °С. Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками. Беречь от детей. Избегайте попадания в дыхательные пути, глаза и на кожу. При попадании в глаза или на кожу промойте большим количеством чистой воды. При необходимости обратитесь к врачу.

Утилизация: остатки краски не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.



При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

